



KITTFORT®
tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Horňátky 1
277 11 Neratovice

PRYSKYŘICE DVOUSLOŽKOVÁ 1200

PN:KT-B -42- 01-10

Název výrobku

Dvousložková pryskyřice 1200

Odstín

Vyrábí se v jedné jakosti barva žlutá až žlutohnědá

Použití

Dvousložková pryskyřice 1200 - použití k přípravě lepicích kompozic, stěrkových hmot a tmelů, k lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu apod. Pokud se kompozice po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou není však vhodná pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou obsahujícími více než 5 % organických kyselin (octová, mléčná) a potravinami s obsahem etylalkoholu vyšším než 20% před aplikací nesmí být kompozice zředována přísadkou jakékoliv ředidla nebo rozpouštědla.

Pryskyřice se dokonale smísí s tvrdidlem P 11 v hmotnostním poměru: 100 hm.dílů: pryskyřice 1200: 6,5 hm.dílů tvrdidla P 11. Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačí zpracovat do 30 minut při 15- 20°C. Připravenou pryskyřici naneste na lepené plochy a následně přikličte k sobě, aby po celé délce dobře přilehly a spoj fixujte (tlakem asi 0,02 MPa). Optimální tloušťka nánosu je asi 0,1 mm. Vytvrzuje se při normální teplotě nebo zvýšené do 60°C. Vytvrzení pryskyřice proběhne do 48 hodin.

Ředidlo na umytí pomůcek

C 6000
aceton
toluen

Bezpečnost a ochrana zdraví

KLASIFIKACE - C - žravý (tvrdidlo P 11)

První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít vodu v malých dávkách (ředící efekt)

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

Vzhled

žlutohnědá viskozni kapalina

Doba zasychání

vytvření v hod. max.48

Balení

400g obsahuje 375 g pryskyřice + 25 g tvrdidla P 11

800g obsahuje 750 g pryskyřice + 50 g tvrdidla P 11

10kg obsahuje 9,3 kg pryskyřice + 700 g tvrdidla P 11

hmotnostní tolerance + - 1,5 %

Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.